



## SANCO Plus® E

Typ szkła	Budowa szkła	Wartość Ug według DIN EN 673	Współczynnik przenikania światła	Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410	Odbicie światła na zewnątrz	Grubość elementu
	mm	W/m <sup>2</sup> K	LT %	wartość g	LR %	mm (wartość przybliżona)
SANCO Plus E	4 - 12L - 4	1,6	55	75	11	20
SANCO Plus E	4 - 14L - 4	1,4	55	75	11	22
SANCO Plus E	4 - 16L - 4	1,3	55	75	11	24
SANCO Plus E	4 - 12AR - 4	1,2	55	75	11	20
SANCO Plus E	4 - 16AR - 4	1,1	55	75	11	24
SANCO Plus E	4 - 12KR - 4	1	55	75	11	20

L = powietrze, AR =argon, KR = krypton