



SANCO Plus® N budowa trójwarstwowa

Typ szkła	Budowa szkła	Rodzaj wypełnienia szkła	Wartość Ug według DIN EN 673	Współczynnik przenikania światła	Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410	Odbicie światła na zewnątrz
	mm		W/m ² K	LT %	wartość g	LR %
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/10/4/10/4	Argon	0,9	71	51	17
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/12/4/12/4	Argon	0,7	71	51	17
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/14/4/14/4	Argon	0,7	71	51	17
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/16/4/16/4	Argon	0,6	71	51	17
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/8/4/8/4	Krypton	0,7	71	51	17
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/10/4/10/4	Krypton	0,6	71	51	17
SANCO Plus N trójwarstwowa	4/12/4/12/4	Krypton	0,5	71	51	17

L = powietrze, AR = argon