



SANCO SELEKT®

Typ szkła	Budowa szkła	Wartość Ug według DIN EN 673	Współczynnik przenikania światła	Całkowity współczynnik przenikalności		Odbicie światła na zewnątrz		Grubość elementu
				Poz. 2	Poz. 3	Poz. 2	Poz. 3	
	mm	W/m ² K	LT %	wartość g		LR %		mm (wartość przybliżona)
SANCO SELEKT	4 - 16L - 4	1,4	73	44	52	13	14	24
SANCO SELEKT	4 - 18L - 4	1,4	73	44	52	13	14	26
SANCO SELEKT	4 - 12AR - 4	1,3	73	44	52	13	14	20
SANCO SELEKT	4 - 16AR - 4	1,1	73	44	52	13	14	24
SANCO SELEKT	4 - 18AR - 4	1,1	73	44	52	13	14	26

L = powietrze, AR = argon