



SANCO Sun® COMBI

Typ szkła	Budowa szkła	Wartość Ug według DIN EN 673	Współczynnik przenikania światła	Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410	Odbicie światła na zewnątrz
	mm	W/m²K	LT % (±2)	g- % (±2)	LR % (±2)
SANCO Sun COMBI Neutralny 40/21	6-16 AR-4	1,1	40	22	11
SANCO Sun COMBI Neutralny 50/25	6-16 AR-4	1,1	50	27	12
SANCO Sun COMBI Neutralny 50/37	6-16 AR-4	1,3	51	39	18
SANCO Sun COMBI Neutralny 61/32	6-16 AR-4	1,1	61	34	13
SANCO Sun COMBI Neutralny 62/45	6-16 AR-4	1,2	63	47	19
SANCO Sun COMBI Neutralny 70/35	6-16 AR-4	1,1	70	37	14
SANCO Sun COMBI Neutralny 70/40	6-16 AR-4	1,1	71	43	12
SANCO Sun COMBI Srebrny 43/27	6-16 AR-4	1,1	44	28	45

▼ Powłoka SANCO Sun COMBI na pozycji 2
AR = argon